

TIS® 800K-09-01系列产品是高效绝缘产品，它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料中，而达到既能绝缘又能导热的效果。

特性

- 》表面较柔软,良好的导热率
- 》良好传导率,良好电介质强度
- 》高压绝缘,低热阻
- 》抗撕裂, 抗穿刺

应用

- 》电源与车用蓄电电池
- 》功率半导体器件
- 》视听产品
- 》汽车控制装置

TIS® 806K-09-01 特性表

产品性能	典型值	测试标准
颜色	灰色	目视
成份&结构	陶瓷填充硅橡胶/聚酰亚胺膜	-
厚度范围 (inch/mm)	0.006/0.152	ASTM D374
密度(g/cc)	2.4	ASTM D297
拉伸强度 (MPa)	34	ASTM D 412
建议使用温度范围 (°C)	-60~180	-
击穿电压 (V/mm)	6000	ASTM D149
介电常数 @1000Hz	5.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm-cm)	1×10^{14}	ASTM D257
热传导率 (W/mK)	0.9	ASTM D5470
	0.9	ISO22007-2.2
热阻抗 (°C·in ² /W) @30psi	0.58	ASTM D5470
防火等级	V-0	UL94 (E331100)

产品规格

标准厚度: 0.006inch (0.152mm)。


标准尺寸:

12"×160'(304mm×48.76m)。

TIS系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度请与本公司联系。

产品型号说明

TIS8 06 K - 09- 01



Global solutions:Local support

China:+86-769-38801208
Taiwan:+886-2-2277-1007
Canada:+001-604-2998559
Vietnam:+84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd(兆科科技有限公司)及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek(兆科)本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek(兆科)及其标志为公司或关联公司所有。



TIS800K-09-01-0425